

Anthéa

Peinture sablée mate

Fiche Technique

Caractéristiques :

Présentation	Pâte légère granuleuse
Densité	1.50 - 1.60
Conditionnement	2.5 et 5 litres
Teintes	Base neutre à teinter avec les seringues
Séchage	12 à 24 heures
Rendement	± 6 m ² par litre
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

Anthéa s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse SENICRYL à l'intérieur**

[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.

Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]

Anthéa

Peinture sablée mate

2- Application :

Appliquer **Anthéa** à la brosse, au spalter large à poils souples, au pinceau large... en étirant le produit dans tous les sens pour provoquer des irrégularités de répartition.

Des contrastes de couleurs et de nuances entre les zones plus ou moins chargées apparaîtront alors et s'accroîtront au séchage.

3- Protection :

Utiliser notre **Vernis de Protection- Crème lustrante** dilué avec 1 fois son volume d'eau.

Appliquer au rouleau ou au spalter de façon régulière, en évitant toute surcharge et coulure.

Ce vernis, légèrement brillant dans les parties maigres de la peinture sablée, donnera un aspect satiné à l'ensemble de votre application et renforcera la vivacité de la couleur.

Idées Déco :

- Teintez la sous-couche Sénicryl pour plus de contraste et de profondeur.

Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.