

Grain Fin

Revêtement minéral type D2

Façade

Fiche Technique

Caractéristiques :

Présentation	Poudre à base de liants minéraux
Aspect	Mat minéral, légèrement sablé
Densité	1.2 - 1.3
Conditionnement	5 et 10 Kg
Teintes	Base neutre à teinter avec les seringues Sénidéco, pigments ou doses colorantes.
Séchage	24 heures en température ambiante fixe
Rendement	± 2 à 2.5 m ² / Kg
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+
Avantages	Minéral Microporeux Pour Extérieur

Grain Fin

Revêtement minéral type D2

Façade

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U. Sur supports disparates, appliquer au préalable une impression universelle pour uniformiser l'absorption des différents matériaux.

Grain Fin s'applique à l'intérieur et à l'extérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale granitée SENICRYL à l'intérieur, ou notre sous-couche Sénichaux pour l'extérieur.**

[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.

Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]

2- Préparation du mélange :

Coloration avec Pigments:

- Mélanger le pigment dans d'eau, dans des conditions climatiques normales. En cas de fortes chaleurs, diluer **jusqu'à 5% d'eau maximum** au moment de la préparation.

2.5 l pour 5 kg de poudre / 5.0 l pour 10 kg de poudre

-Verser le mélange ainsi obtenu dans la poudre neutre **Grain Fin**, et bien mélanger pour éviter toute formation de grumeaux.

Nota : Pour éviter tout risque d'écarts de nuance, il est conseillé d'utiliser des produits de même lot pour un même chantier.

Grain Fin

Revêtement minéral type D2

Façade

Coloration avec Seringues ou Doses colorantes:

- Mélanger la seringue ou la dose colorante dans la quantité d'eau indiquée ci-dessus et dans des conditions climatiques normales.

En cas de fortes chaleurs, diluer **jusqu'à 5% d'eau maximum** au moment de la préparation.

- Incorporer la poudre neutre **Grain Fin** et mélanger en évitant la formation de grumeaux.

Nota : -Il est conseillé de mélanger le produit avec un mélangeur à vitesse réduite.

Laisser ensuite reposer le mélange 15 minutes

Le mélange prêt à l'emploi doit être utilisé dans les 12 heures, en le conservant dans un récipient fermé hors d'air (par exemple avec un linge humide ou un plastique sur le mélange).

3- Application :

Aspect Brossé :

1. Appliquer le produit à la taloche inox.
2. A l'aide d'un spalter, dessiner le dessin souhaité pour donner un aspect brossé.

Nota : - Afin d'obtenir un résultat optimal, le travail au spalter doit se faire au fur et à mesure de l'application.

Aspect Taloché :

1. Appliquer le produit à la taloche inox.

Grain Fin

Revêtement minéral type D2

Façade

Aspect Lissé à l'éponge :

1. Appliquer le produit à la taloche inox.
2. Friser à la talocher éponge à mi séchage.

Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.

Moyennant
Provisionnement

ZAC Les Piélettes - FR 13740 Le Rove - France - Tél. : (33) 04 95 06 14 14 - Fax : (33) 04 95 06 14 15
International - Tél. : 31 4 95 06 14 14 - Fax : 31 4 95 06 14 15 - e-mail : service-commercial@senedeco.com - http://www.senedeco.com
SAS au capital de 150 000 € - RCS Aix-en-Provence B 403 832 991 - SIRET 403 832 991 0004 - N° TVA FR25 403 832 991