

Tadelakt à la chaux

Enduit fin à la chaux pour finition brillante

Fiche Technique

Caractéristiques :

Présentation	Poudre à mélanger à l'eau
Densité	0.7 - 0.8
Conditionnement	3 et 9 Kg
Teintes	Base neutre à teinter avec les seringues ou les doses colorantes. Sénidéco ou à la machine à teinter
Séchage	24 heures en température ambiante fixe
Rendement	± 3 à 5 m ² / Kg
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U. Sur supports disparates, appliquer au préalable une impression universelle pour uniformiser les différences d'absorption des différents matériaux.

Tadelakt s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse SENILISSE [Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.

Tadelakt à la chaux

Enduit fin à la chaux pour finition brillante

Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]

Préparation du mélange :

ASTUCE : Préparer le mélange nécessaire pour la pièce entière ou la surface d'un mur entier au minimum. Le mélange prêt à l'emploi doit être utilisé dans les 16 heures.

Pour éviter tout risque d'écart de nuance, il est important d'utiliser les mêmes lots de produits pour un même chantier.

Pour une teinte, mélanger seringues ou doses colorantes avec la quantité d'eau nécessaire.

Préparer la quantité d'eau indiquée sur les emballages :

	3 Kg	9 Kg
Seringue	2,1 L	6,3 L
Doses Colorantes	2,1 L	6,3 L

Incorporer ensuite progressivement le Tadelakt en poudre dans l'eau.

Mélanger soigneusement pour éviter la formation de grumeaux.

Laisser reposer pendant une demi-heure. Mélanger de nouveau avant utilisation.

Application :

Appliquer avec une taloche inox, dans des conditions climatiques normales et constantes, entre +5 et +30°C.

1. Appliquer une première couche dans un jeu de mouvements croisés à la taloche inox ou au couteau américain.

Tadelakt à la chaux

Enduit fin à la chaux pour finition brillante

2. Après séchage complet (12 heures), humidifier légèrement la couche de fond au vaporisateur ou avec une éponge humide.

Appliquer une deuxième couche en ratissage

3. A mi-séchage, ferrer progressivement à la taloche inox ou au couteau large.

Nota : - *Dans tous les cas les reprises doivent être faites frais sur frais.*

- *Afin d'obtenir un résultat optimal, le ferrage doit se faire à mi-séchage de l'application, mais au fur et à mesure de celle-ci.*

Protection :

Après séchage complet (24 heures) appliquer notre **Cire pour Stuc** au gant, sans excès, et lustrer au chiffon doux.

Idées déco :

Pour obtenir un Tadelakt nuancé, vous pouvez superposer deux teintes différentes.

Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.