

# Havana

*Revêtement semi-épais granuleux micro poreux  
traditionnel pour intérieur et extérieur*

## Fiche Technique

### Caractéristiques :

Présentation	Poudre à base de liants minéraux
Densité	1.2 - 1.3
Conditionnement	5 et 10 Kg
Teintes	Base neutre à teinter avec les seringues Sénidéco, pigments ou doses colorantes.
Séchage	24 heures en température ambiante fixe
Rendement	± 4 à 5 m <sup>2</sup> / Kg
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

### Mise en œuvre :

#### 1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U. Sur supports disparates, appliquer au préalable une impression universelle pour uniformiser l'absorption des différents matériaux.

# Havana

*Revêtement semi-épais granuleux micro poreux  
traditionnel pour intérieur et extérieur*

**Havana® - Effet Béton** s'applique à l'intérieur et à l'extérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale granitée SENICRYL à l'intérieur, ou notre sous-couche Sénichaux pour l'extérieur.**

*[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.*

*Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.].*

## 2- Préparation du mélange :

### Coloration avec Pigments:

- Mélanger le pigment dans la quantité d'eau nécessaire. La quantité d'eau varie en fonction du pigment (*voir tableau ci-dessous*).

Pigments 	
Neutre - Amande - Bouleau Cailloux - Galet - Noisette - Point du jour Rocher - Saule - Source - Grès - Jaspe	2,4 à 2,6 L
Anis - Ardoise - Aube - Cascade - Chanvre Fougères - Lagon - Nénuphar - Orage Vague - Verveine	2,6 à 2,7 L
Crépuscule - Muscade - Anthracite Cannelle - Rotin	2,8 à 3 L
Brique - Platane - Semilles Marronnier - Mousson - Safran	3,1 à 3,3 L
<b>Dosage d'eau pour 5 Kg</b>	

# Havana

## *Revêtement semi-épais granuleux micro poreux traditionnel pour intérieur et extérieur*

-Verser le mélange ainsi obtenu dans la poudre neutre '**Havana® - Effet Béton**' et bien mélanger pour éviter toute formation de grumeaux.

***Nota** : Pour éviter tout risque d'écarts de nuance, il est conseillé d'utiliser des produits de même lot pour un même chantier.*

### Coloration avec Seringues ou Doses colorantes:

- Mélanger la seringue ou la dose colorante dans environ 2.4 Lt d'eau.

- Incorporer la poudre neutre '**Havana® - Effet Béton**' et mélanger en évitant la formation de grumeaux.

***Nota** : -Il est conseillé de mélanger le produit avec un mélangeur à vitesse réduite.*

Laisser ensuite reposer le mélange 10 minutes

Le mélange prêt à l'emploi doit être utilisé dans les 12 heures, en le conservant dans un récipient fermé avec un linge humide posé dessus.

***Nota** : - Suivant les conditions de température et d'humidité ambiantes et en fonction de la durée du travail, il est possible de diluer le mélange avec 3 à 5 % d'eau en plus.*

### 3- Application :

#### ➤ Application « Effet broissé »

1. Appliquer la pâte préparée à la taloche inox (format taloche SENIDECO 200 x 80 mm conseillé).
2. Uniformiser l'épaisseur du dépôt en s'appuyant sur la grosseur du grain.
3. Donner l'aspect broissé final au spalter large de 150 ou 200 mm.
4. Pour la protection, appliquer le Vernis Mat à la Chaux au rouleau ou au spalter, en évitant les traces de coulure.

# Havana

*Revêtement semi-épais granuleux micro poreux  
traditionnel pour intérieur et extérieur*

**Nota :** - *Afin d'obtenir un résultat optimal, le travail au spalter doit se faire au fur et à mesure de l'application.*

➤ **Application « Aspect moiré - semi ferré »**

1. Appliquer la pâte préparée à la taloche inox
2. Uniformiser l'épaisseur du dépôt en s'appuyant sur la grosseur du grain.
3. Donner l'aspect brossé au spalter large de 150 ou 200 mm.
4. A mi-séchage, ferrer la surface à la taloche inox.
5. Pour la protection, appliquer le Vernis Mat à la Chaux au rouleau ou au spalter, en évitant les traçes de coulure.

➤ **Application « Effet ferré »**

1. Appliquer la première couche à la taloche inox
2. Laissez sécher 12 h
3. Humidifiez la première couche à l'aide d'une éponge juste avant d'appliquer la deuxième passe.
4. Appliquer immédiatement la deuxième couche, mince, à la taloche inox, puis ferrer immédiatement.
5. Pour obtenir un aspect lisse et brillant il est conseillé de procéder à 2 voire 3 ferrages successifs.
6. Après séchage complet (24 heures minimum), appliquer au chiffon ou au gant une fine couche de notre **Cire pour stuc** et lustrer à sec.

**Nota :** - *Les phases de ferrage doivent aussi se faire au fur et à mesure du séchage partiel de l'application.*

- *Dans tous les cas, les reprises doivent être faites frais sur frais*
- *Il est conseillé de travailler à deux personnes pour de grandes surfaces*
- *La couleur s'éclaircit en séchant.*

# Havana

*Revêtement semi-épais granuleux micro poreux  
traditionnel pour intérieur et extérieur*

## Idées Déco :

- **Réalisez des applications structurées** (balayé, marqué, strié, aspect coffrage)

Opérer comme pour l'aspect brossé, et après une dizaine de minutes réaliser différents dessins ou aspects à l'aide de notre éponge à effets, boiserie, spatulette ou de tout autre instrument.

Les effets varient en fonction de l'épaisseur du produit.

- **Apportez des nuances de ton ou un aspect vieilli**

Pour obtenir cet aspect, il est conseillé alors d'appliquer au préalable une légère couche de cire « **Décors de Provence** » incolore diluée avec 50 % d'eau, puis d'appliquer notre « **Cire Aspect Blanchi** » à l'aide du gant.

- **Faites scintiller votre Havana - Effet Béton**

Ajouter de la poudre de perle [Or, Argent ou Bronze] dans la Cire pour stuc, afin de donner un aspect scintillant, voire métallisé à votre Havana Effet Béton. La quantité de Poudre de Perle conseillée étant de 100 Gr pour 1 L de Cire pour Stuc.

*Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de  
notre société.*

*Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition  
postérieure.*

Muscaille  
Provence

Muscaille  
Provence

ZAC Les Piélettes - FR 13740 Le Rove - France - Tél. : (33) 04 95 06 14 14 - Fax : (33) 04 95 06 14 15  
International - Tél. : 33 4 95 06 14 15 - e-mail : service-commercial@senedeco.com - http://www.senedeco.com  
SAS au capital de 250 000 € - RCS Aix-en-Provence 8 403 813 991 - SIRET 403 813 991 00034 - N° TVA FR23 403 813 991