

Grain Moyen

*Revêtement semi-épais granuleux micro poreux
traditionnel pour intérieur et extérieur*

Spécial Façade

Fiche Technique

Caractéristiques :

Présentation	Poudre à base de liants minéraux
Densité	1.2 - 1.3
Conditionnement	10 Kg
Teintes	Base neutre à teinter avec les seringues Sénidéco, pigments ou doses colorantes.
Séchage	24 heures en température ambiante fixe
Rendement	± 1 à 1,5 m ² / Kg
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U. Sur supports disparates, appliquer au préalable une impression universelle pour uniformiser l'absorption des différents matériaux.

Grain Moyen

*Revêtement semi-épais granuleux micro poreux
traditionnel pour intérieur et extérieur*

Spécial Façade

Grain Moyen s'applique à l'intérieur et à l'extérieur sur tous supports usuels du bâtiment. Il est impératif d'appliquer au préalable notre **Sous-couche spéciale granitée SENICRYL** à l'intérieur, ou notre **sous-couche Sénichaux** pour l'extérieur.

[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.

Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]

2- Préparation du mélange :

Coloration avec Pigments:

- Mélanger le pigment dans 4.6 L d'eau.
- Verser le mélange ainsi obtenu dans la poudre neutre **Grain Moyen**, et bien mélanger pour éviter toute formation de grumeaux.

Nota : *Pour éviter tout risque d'écarts de nuance, il est conseillé d'utiliser des produits de même lot pour un même chantier.*

Coloration avec Seringues ou Doses colorantes:

- Mélanger la seringue ou la dose colorante dans environ 4.6 L d'eau.
- Incorporer la poudre neutre **Grain Moyen** et mélanger en évitant la formation de grumeaux.

Nota : *-Il est conseillé de mélanger le produit avec un mélangeur à vitesse réduite.*

Grain Moyen

*Revêtement semi-épais granuleux micro poreux
traditionnel pour intérieur et extérieur*

Spécial Façade

Laisser ensuite reposer le mélange 15 à 30 minutes

Le mélange prêt à l'emploi doit être utilisé dans les 12 heures, en le conservant dans un récipient fermé avec un linge humide posé dessus.

Nota : - *Suivant les conditions de température et d'humidité ambiantes et en fonction de la durée du travail, il est possible de diluer le mélange avec 3 à 5 % d'eau en plus.*

3- Application :

1. Appliquer le produit à la taloche inox.
2. A l'aide d'un spalter, dessiner le dessin souhaité pour donner un aspect brossé

Nota : - *Afin d'obtenir un résultat optimal, le travail au spalter doit se faire au fur et à mesure de l'application.*

Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.