

Style

Peinture Effet Soie

Fiche Technique

Caractéristiques :

Présentation	Pâte légère en phase aqueuse
Densité	1.15
Conditionnement	1 et 3 litres
Teintes	Base neutre à teinter avec les seringues
Séchage	30 Mn / 1 h suivant l'épaisseur déposée
Rendement	± 9 m ² par litre pour 2 passes
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

Style s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse SENILISSE à l'intérieur**

[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.

Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]

Style

Peinture Effet Soie

2- Application :

Poncer légèrement la Sénilisse

✓ **Application à la taloche inox**

Déposer une 1ère couche de Style à la taloche en alternant et en croisant les mouvements verticaux et horizontaux.

Laisser sécher 30 mn minimum.

Reproduire la même opération pour la 2ième couche, en lissant au mieux et en s'assurant d'avoir couvert la surface.

Astuce Pratique :

Nous vous conseillons de teinter la sous-couche Sénilisse dans une teinte proche de celle de la finition

Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.