

Bob mediu

*Strat semigros granular, micro poros,
tradițional, pentru interior și exterior*

Fațadă specială

Fișa tehnică

Caracteristici:

Prezentare	Pulbere pe bază de lianți minerali
Densitate	1.2 - 1.3
Mod de ambalare	10 Kg
Nuanțe	Baza neutră se va nuanța cu seringi. Sénidéco, pigmenți ou doze de colorare.
Timp de uscare	24 de ore la temperatura camerei fixă
Randament	± 1 până la 1,5 m ² / Kg
Inflamabilitate	Neinflamabil
Păstrare și depozitare	Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț
Curățarea ustensilelor	Apă
Clasificare COV	A+

Punerea în operă:

1- Pregătirea suporturilor:

Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate și absorbție și perfect uniforme. În general, acestea trebuie să fie curate și uscate, pregătite conform normelor D.T.U. Pe suporturi diferite, aplicați mai întâi o impregnare universală pentru a uniformiza absorbția diferitelor materiale.

Bob mediu

*Strat semigros granular, micro poros,
tradițional, pentru interior și exterior*

Fațadă specială

Bob mediu se aplică la interior și la exterior, pe toate suporturile uzuale ale clădirii. Este imperativ să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special granit SENICRYL la interior sau stratul nostru de bază Sénichaux pentru exterior.

[Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor SENIDECO.

Totuși, ele nu sunt destinate să înlocuiască impregnările universale la pregătirea fundalurilor, conform normelor D.T.U.].

2- Prepararea amestecului:

Colorare cu pigmenți:

- Amestecați pigmentul în pulberea neutră Bob mediu.
- Adăugați apoi 4,6 L de apă. Amestecați bine pentru a evita bulgării.

Notă: Pentru a evita orice risc de variații de nuanță, se recomandă să utilizați produse din același lot pentru același șantier.

Colorare cu seringi sau doze de colorare:

- Se amestecă seringă sau doza de colorare în aproximativ 4,6 L de apă.
- Încorporați pulberea neutră **Bob mediu** și amestecați, evitând formarea de bulgări.

Notă: - Se recomandă să amestecați produsul cu un mixer la viteză mică.

Bob mediu

*Strat semigros granular, micro poros,
tradițional, pentru interior și exterior*

Fațadă specială

Apoi lăsați amestecul să stea timp 15 până la 30 de minute.

Amestecul gata de utilizare trebuie folosit în 12 ore, păstrându-l într-un recipient închis cu o cârpă umedă, așezată deasupra.

Notă: - În funcție de condițiile de temperatură și umiditate din atmosferă și în funcție de durata de lucru, este posibil să diluați amestecul cu 3 până la 5 % mai multă apă.

3- Aplicare:

1. Aplicați produsul cu o mistrie din oțel inoxidabil.
2. Folosind un spalter, desenați modelul dorit pentru a da un aspect periat, sau cu o mistrie pentru un efect neted.

Notă: - Pentru a obține un rezultat optim, lucrarea cu spalterul trebuie efectuată pe măsură ce aplicarea progresează.

Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră.

Este responsabilitatea clientului să verifice dacă acest document nu a fost anulat de o ediție ulterioară.