

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

Fișa tehnică

Caracteristici:

Prezentare	Tencuială pulbere
Densitatea amestecului	1.5 până la 1.6
Mod de ambalare	12.5 și 25 Kg
Nuanțe	De colorat neutru cu pigmenți sau doze de colorare
Randament	± 3 m ² pentru 12.5 Kg în 2 treceri ± 6 m ² pentru 25 Kg în 2 treceri
Inflamabilitate	Neinflamabil
Păstrare și depozitare	Într-un loc răcoro și uscat, ferit de îngheț
Curățarea ustensilelor	Apă
Clasificare COV	A+
Domeniu de aplicare	Pereti și pardoseli cu trafic pietonal Interior /Exterior

Punerea în operă:

1- Pregătirea suporturilor:

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu
aspect „beton neted”

Senibeton se aplică pe suporturi **solide**, **uscate** (fără creșteri de umiditate), **stabile** (care nu sunt supuse variațiilor dimensionale), curate (curățate de orice produs susceptibil să dăuneze aderenței: grăsime, lipici, vopsea ...), perfect **curățate de praf** și care prezintă o anumită porozitate.

Aceste suporturi trebuie să fie **regulate** pentru a evita orice risc de exces de grosime marcat.

Umpleți găurile cu un produs adecvat și reparați fisurile (localizate) conform regulilor D.T.U.

Dacă există prea multe fisuri, nu recomandăm aplicarea Hibrid²Beton.

Este imperativ să luați toate măsurile de precauție pentru a pregăti corect suportul, în funcție de tipul acestuia.



Pentru orice întrebări referitoare la un suport, vă rugăm să contactați 04.95.06.14.14

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

Suporturi	Grund (Primar) adaptat
PARDOSELI	
Pardoseli cu gresie	Dacă rosturile sunt mai mici de 3 mm: Kit suspensie Dacă rosturile sunt mai mari de 3 mm: Compus de nivelare + Rășină RE12, diluată la 100% [50% apă + 50% rășină] cu peria
Șapă de beton netedă Ciment Compus de nivelare	Rășină RE12, diluată la 100% [50% apă + 50% rășină] cu peria
Șapă anhidrit	Un strat de bază special de șapă anhidrit trebuie aplicat. Vă rugăm să contactați producătorul șapei pentru a aplica acest grund izolator.
PEREȚI	
Gips Gips carton Plăci de ipsos BA13	Impregnare universală + Grund Senicryl
Fermacell	Nu recomandăm aplicarea produsului nostru Senibeton pe un suport Fermacell. Plăcile se pot mișca și crea fisuri.
Faianță murală	Dacă rosturile sunt mai mici de 3 mm: Kit suspensie Dacă rosturile sunt mai mari de 3 mm: Tencuială Multi Suport (pentru a umple relieful rosturilor și a netezi suprafața) + Grund Senicryl

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

PLAN DE LUCRU / CREDENȚA	
Gips carton Plăci de ipsos BA13	Impregnare universală + Grund Senicryl
Fermacell	Nu recomandăm aplicarea produsului nostru Senibeton pe un suport Fermacell. Plăcile se pot mișca și crea fisuri.
Faianță	Dacă rosturile sunt mai mici de 3 mm: Kit suspensie Dacă rosturile sunt mai mari de 3 mm: Tencuială Multi Suport (pentru a umple relieful rosturilor și a netezi suprafața) + Grund Senicryl
Mediu Melaminat Stratificat Marmură	Kit suspensie
Lemn	Contactați Serviciul Tehnic
PEREȚI DE DUȘ / CADĂ	
Faianță murală	Dacă rosturile sunt mai mici de 3 mm: Kit suspensie Dacă rosturile sunt mai mari de 3 mm: Tencuială Multi Suport (pentru a umple relieful rosturilor și a netezi suprafața) + Grund Senicryl
Fermacell	Nu recomandăm aplicarea produsului nostru Senibeton pe un suport Fermacell. Plăcile se pot mișca și crea fisuri.
Senibeton nu este un produs de etanșare. La utilizarea pe peretii de duș/cadă, conform regulilor D.T.U., etanșarea trebuie realizată în amonte, cu un sistem de etanșare în vigoare.	
ATENȚIE: Senibeton nu se aplică în niciun caz pe pardoselile de duș (receptoare).	

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

2- Prepararea amestecului:

Purtați mănuși / îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

Utilizați într-o zonă bine aerisită sau în aer liber.

Furnizarea necesară:

- Grund de prindere (în funcție de suport)
- Senibeton (pulbere)
- Rășină RE12
- Doza de colorare / Pigment
- Sigilant pori
- Lac bicomponent

Ustensile necesare:

- Mai multe găleți mari / pubele de grădină (prepararea amestecului, curățare ...)
- Mixer pentru tencuială
- Balanță
- Pahar de măsurare
- Mistrie din oțel inoxidabil sau plastic (dacă nuanțele sunt deschise)
- șmirghel 80/100 + șlefuitor cu excentric
- Burete / Mistrie burete
- Trafalet pentru lac, pentru rășini poliuretanică

Colorare pentru 12,5 kg:

Turnați rășina 2,35 litri într-o găleată mare.

Apoi amestecați jumătate din „Pigmenți” sau 1 doză de colorare C ,... sau ½ doză de colorare BETOANE SE 17 ... în rășină, amestecând cu un agitator mecanic lent.

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu
aspect „beton neted”

Colorare pentru 25 Kg:

Turnați rășina 4,7 litri într-o găleată mare, goală.

Apoi amestecați „Pigmentul sau dozele de colorare C ,... , sau 1 doză de colorare BETOANE SE 17 ... în rășină, amestecând cu un agitator mecanic lent.

Sfat practic:

Dacă amestecul este prea păstos și greu de lucrat, puteți adăuga un pahar cu apă pentru a face consistența mai ușor de lucrat.

Amestec:

Se toarnă Senibeton în rășina colorată, se amestecă cu un agitator mecanic lent până se obține o pastă omogenă și se lasă să stea aproximativ zece minute.

3 - Aplicare:

APLICARE LA INTERIOR:

3.1 Măsurile de precauție care trebuie luate

- Evitați aplicarea și uscarea prin expunere prelungită la soare (în fața unui geam foarte expus la soare, de exemplu) și la curent. Risc de fixare prea repede. Trageți jaluzelele dacă este necesar.

- Umiditatea ridicată poate provoca pete albicioase. În acest caz, este indicat să puneți un încălzitor în cameră pentru a evita acest lucru.

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

- În general, pentru suprafețe mai mari de 20 m², recomandăm două aplicatoare.
- În caz de despicăre și de rosturi de dilatare, acestea trebuie respectate.
- Suportul trebuie izolat de capilarele care se ridică de dedesubt, precum și de margini.

- Orice joncțiune între materiale de diferite tipuri trebuie tratată, în amonte, cu un calico sau o bandă armată.

3.2 Indicații și restricții tehnice pentru anumite suporturi interioare:

➤ **Plan de lucru și credenza:**

Punerea în operă a credenței are loc înainte de planul de lucru. Sigilantul de pori și lacul trebuie aplicați, de asemenea, pe pereții interioari care primesc chiuveta și plita.

➤ **Duș italian**

Construcția acestora trebuie să respecte DTU în vigoare. Punctele importante de respectat sunt:

- **Senibeton nu se aplică în niciun caz în receptor.**
- Etanșarea trebuie să respecte DTU.
- Unghiurile dușului trebuie pregătite conform DTU.
- Dușul trebuie umplut cu apă la cel puțin 7 zile de la aplicarea lacului.

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

➤ Pardoseli încălzite

Pe pardoseli noi, încălziți prima dată pentru a permite dilatările. Atenție! Unele sisteme necesită mai multe zile de încălzire înainte de a atinge temperatura dorită. În această privință, contactați instalatorul.

Opriți încălzirea în timpul aplicării.

3.3. Prima trecere de Senibeton [Bob mediu]:

- Aplicați un strat subțire (1 până la 2 mm) cu o mistrie din oțel inoxidabil fără a trage produsul.
- Neteziți ușor cu o mistrie din oțel inoxidabil.
- Lăsați să se usuce 3 până la 4 ore (minimum) înainte de a aplica a doua trecere.

Important: în cazul pardoselilor, faianței, produsului melaminat, marmurei, așteptați 24 până la 48 de ore între cele două straturi. Prin urmare, este important să amestecați cantitatea de produs suficientă pentru prima trecere și să continuați cu amestecarea celei de-a doua treceri, de la 24 de ore până la 36 de ore după aceea.

3.2. A doua trecere de Senibeton [Bob fin]:

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

- Aplicați un strat (1 până la 2 mm) prin înglobarea granulației, astfel încât să obțineți o suprafață cât mai uniformă.
- Finalizați prin strângerea bobului și fixarea cu mistria din oțel inoxidabil.

3.3. Finisaj

După uscarea completă (minimum 24 de ore):

- **Lustruiți** mecanic (discul) cu hârtie abrazivă fină (80 sau 100) pentru a scoate în evidență nuanțele și marmurarea betonului.
- Ștergeți praful cu aspirator și micro cârpe micro înainte de a trece la etapa de protecție.

3.4. Protecție

Protecția SeniBeton este **imperativă** și se realizează în două etape.

Etapa 1: Aplicarea Sigilant Pori Senideco (acționează contra petelor)

NB: Agitați bine Sigilant Pori înainte de utilizare.

Temperatura suportului și a aerului ambiant în timpul aplicării și uscării **Sigilantului Pori** trebuie să fie în intervalul 10 °C și 25 °C.

Folosind un burete vegetal sau o mistrie burete, aplicați Sigilant Pori prin masarea suprafeței, apoi cu un burete stors, uscați aceeași suprafață. Repetați operațiunea, fără a aștepta uscarea, pentru a obține o saturație completă. Pot fi necesare mai multe treceri.

Lăsați să se usuce timp de 3 ore înainte de a aplica lacul.

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu
aspect „beton neted”

- *Fișa tehnică Sigilant Pori trebuie să fie citită în întregime, înainte de punerea în operă.*

Etapa a 2-a: Aplicarea Lacului de Trecere Intensiv [Bicomponent] ** (actionează contra agresiunilor mecanice - strat de uzură).

Aplicați primul strat de Lac de Trecere Intensiv [Bicomponent], folosind un trafalet potrivit pentru rășini poliuretanică. Așteptați 4 ore.

Aplicați al doilea strat de Lac de Trecere Intensiv [Bicomponent].

Lacul de Trecere Intensiv poate fi aplicat în 4 ore. **Minimum 2 straturi sunt obligatorii.**

Odată ce baza și întăritorul au fost amestecate, timpul de deschidere este de **50 de minute**. În funcție de suprafața dumneavoastră, este esențial să cântăriți jumătate de bază și jumătate de întăritor pentru a amesteca, mai întâi pentru prima trecere, apoi 4 ore mai târziu, pentru a doua trecere.

Grosimea filmului (numărul de straturi) garantează duritatea acestuia.

Cu lac, unele nuanțe se pot modifica ușor.

- *Fișa tehnică Lac de Trecere Intensiv trebuie să fie citită în întregime, înainte de punerea în operă.*

4 - Punerea în funcțiune:

- Lacul va fi uscat până la mijloc, după 7 zile în condiții normale de temperatură, higrometrie (umiditate) și aerisire.

- Așteptați cel puțin o săptămână pentru un trafic normal după aplicarea ultimului strat de Lac.

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu
aspect „beton neted”

- În primele 15 zile curățați când este uscat, nu mutați mobila sau obiecte grele, nu puneți ghivece de flori, covoare etc.

5- Măsuri de precauție privind utilizarea

Este important de știut că nu betonul în sine este sensibil, ci mai degrabă lacul bicomponent care îl acoperă.

Betonul Cerat este un material mineral, care necesită anumite măsuri de precauție, la fel ca Lacul Poliuretanic, care îl acoperă.

Este necesară întreținerea regulată. Frecvența acestuia va varia în funcție de utilizarea locului.

- De fapt, recomandăm reînnoirea aplicării lacului la fiecare 3 ani (acest lucru poate fi mai frecvent, în funcție de utilizare).
- Lacul bicomponent este sensibil la prea multă caldură. Prin urmare, vă recomandăm să folosiți un trivet înainte de a pune o caserolă fierbinte.
- Lamele de cuțit pot zgâria lacul și, prin urmare, îl pot deteriora. Se recomandă utilizarea unei plăci de tăiat.

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

- La pardoseală, este indicat să se fixeze tamponare din pâslă sub picioarele mobilei și scaunelor pentru a păstra calitatea produsului.
- Nu lăsați petele de grăsime sau produse colorate (ulei, cafea, vin, etc.) să stagneze și ștergeți-le imediat.
- Evitați utilizarea substanțelor corozive/abrazive, cum sunt oțet, acetonă, acid, amoniac, înălbitor... precum și orice tip de produs cu o concentrație mare de alcool (parfum, alcool metilat).
- ...)
- Nu este recomandat să lăsați apă stagnată pe Lac (ghiveci, burete umed, cârpă umedă, etc.)

6 - Avertisment

- Senibeton, în ciuda flexibilității sale, rămâne sensibil la mișcările suportului și poate crăpa dacă mișcările sunt prea mari.
- Garanțiile de calitate și perioada de viață pot fi aplicate dacă aplicarea a fost realizată numai cu produse Senideco și a fost respectată cu atenție fișa tehnică, precum și recomandările de curățare.
- Culorile prezentate în broșura noastră de hârtie nu sunt contractuale. Este imperativ să alegeți nuanța dintr-o diagramă de culori cu un eșantion real. Pentru același șantier, este indicat să folosiți același număr de lot.

7- Curățare și întreținere

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

Curățarea betonului cerat trebuie realizată cu un burete neabraziv și un detergent blând, cu pH neutru, cum este săpunul de Marsilia sau săpunul negru.

7-1 Îndepărtarea unei pete de pe un beton:

Prin natura sa, betonul este poros. Este complexul bicomponent Sigilant pori / Lac aplicat deasupra, care îl protejează împotriva apei și murdăriei. În timpul întreținerii, așa cum am menționat mai sus, produsul de curățare trebuie să aibă un pH neutru și să nu fie abraziv pentru a nu deteriora pelicula.

Cel mai bun mod de a elimina o pată este atunci când aceasta este încă proaspătă. Curățați cu un burete umed și puțin detergent blând, apoi clătiți. Pentru o pată dură, puteți folosi puțină cremă de curățat cu un burete umed, apoi clătiți cu apă curată.

Îndepărtarea unei pete de ulei sau grăsime:

- Absoarbe excesul
- Se toarnă puțin talc sau făină pentru a absorbi grăsimea
- Se lasă să acționeze 1 până la 2 ore
- Strângeți pudra de talc sau făina înmuiată
- Se spală cu un burete înmuiat în apă + detergent neutru
- Dacă mai există o pată, aplicați puțin bicarbonat de sodiu cu apă.

Îndepărtarea unei pete colorate (cafea, ceai, vin, fructe roșii, sos de roșii...):

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu

Tencuială minerală, cu aspect „beton neted”

- Absoarbe excesul.
- Se spală cu un burete înmuiat în apă sau o perie moale + detergent neutru.

APLICARE LA EXTERIOR

Pe suporturi noi sau vechi, înainte de a lua în considerare orice proiect exterior, trebuie să contactați Departamentul nostru Tehnic: 04.95.06.14.14.

Mențiuni legale:

Informațiile referitoare la aplicarea și utilizarea Betonului nostru Hibrid²Beton sunt furnizate cu bună-credință și se bazează pe cunoștințele și experiența noastră acumulate până în prezent.

În practică, diferențele dintre materiale, substraturi, culori și condiții specifice de utilizare nu implică nicio garanție din partea noastră. Deoarece aplicarea produselor noastre nu reprezintă responsabilitatea noastră, garanția se limitează la cea a calității produselor.

Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră.

Datorită evoluțiilor tehnice și cunoștințelor noastre, informațiile din fișa tehnică se pot modifica. Este responsabilitatea clienților să verifice că documentul anterior nu a fost anulat de o ediție ulterioară. Aceasta va fi trimisă prin email, la cerere.