

Tencuială minerală de placare pentru pardoseli și pereți

Fișa tehnică

Caracteristici:

Prezentare	Tencuială pulbere
Densitatea pulberii	aproximativ 1.6
Mod de ambalare	25 Kg
Nuanțe	De nuanțat neutru cu pigmenți
Timpe de deschidere	aproximativ 2 ore
Timpe de priză	aproximativ 7 ore
Randament	± 3 până la 6 m ² / 25 Kg
Inflamabilitate	Neinflamabil
	Clasificare la foc Bfl-s1 (=M1)
Păstrare și depozitare	Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț
Curățarea ustensilelor	Apă
Clasificare COV	A+
Conformitate europeană	Conformitate conform Directivei europene 93/68/ CEE conform normei EN13813*



Punerea în operă:

1- Pregătirea suporturilor:

Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate și absorbție și perfect uniforme.
În general, acestea trebuie să fie curate și uscate, pregătite conform normelor
D.T.U.

Senipierres
Profilul

ZAC Les Piélettes - FR 13740 Le Roye - France - Tél. : (33) 04 95 06 14 14 - Fax : (33) 04 95 06 14 15
International - Tél. : 33 4 95 06 14 14 - Fax : 33 4 95 06 14 15 - e-mail : service-commercial@senideco.com - http://www.senideco.com
SAS au capital de 320 000 € - RCS Alpes-Provence 3 403 832 991 - SIRET 403 832 991 0004 - N° TVA FR25 403 832 991

Senipierres

Tencuială minerală de placare pentru pardoseli și pereți

Tencuiala „Senipierres” se aplică pe toate suporturile uzuale ale clădirii, fără creștere de umiditate și care nu sunt supuse variațiilor dimensionale.

Se aplică direct pe toate suporturile tradiționale (tencuiala de ciment, beton, pietre, cărămizi ...) care sunt solide și au o anumită porozitate. Pe pardoseală și suprafețe blocate, realizați mai întâi o suspensie. Pentru alte substraturi, **este imperativ să aplicați mai întâi stratul nostru de bază special granit SENICRYL.**

[Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor SENIDECO. Totuși, ele nu sunt menite să înlocuiască impregnările universale la pregătirea fundalurilor, conform normelor D.T.U.].

2- Prepararea amestecului:

Pentru colorare, turnați tot „pigmentul” în rășina RE12 și amestecați bine.

Apoi turnați treptat baza de pulbere albă în rășina colorată, amestecând cu un agitator mecanic lent.

Se lasă să acționeze 10 minute pentru o hidratare completă.

Dacă este necesar, ajustați consistența, adăugând puțină apă.

3 - Aplicare:

Măsuri de precauție

Lucrați în condiții climatice normale, între + 5 și + 30 °C.

Ca și în cazul oricărei tencuieli hidraulice, evitați aplicarea prin expunere prelungită la soare sau vânt. Protejați de ploaie, îngheț sau soare, tencuiala proaspăt aplicată, cu o prelată.

În cazul unei aplicări orizontale la exterior, protejați de ploaie și evitați stagnarea apei timp de cel puțin 6 zile.

Senipierres

Tencuială minerală de placare pentru pardoseli și pereți

Aplicare:

În cazul unui suport tradițional brut, umeziți mai întâi cu rășină RE12, diluată la 100% [50% apă + 50% rășină], în aplicare orizontală, apoi îndepărtați resturile de lichid stagnant care ar putea împiedica contactul produsului cu suportul.

Nu așteptați să se usuce.

Aplicați cu o mistrie din oțel inoxidabil sau plastic, pe o grosime de 5 până la 10 mm (4 până la 5 mm pentru cărămizi), în funcție de efectele dorite, creând eventual reliefuri, neregularități...

Așteptați până când produsul este dur la suprafață, dar încă moale la mijloc (2 până la 3 ore, în funcție de grosime și de condițiile ambientale). Apoi desenați rosturile și scobiți-le, folosind o mistrie triunghiulară, o șurubelniță sau un fier pentru rosturi. Finalizați de realizat pietrele cu un cuțit de vopsit.

Răzuiți, dacă este necesar, suprafața folosind o mistrie, o racletă, un cuțit de vopsit, o cârpă metalică... pentru a da rugozitate și relief.

Finisaj

Pentru a netezi suprafața, sunt posibile mai multe tehnici:

- Treceți ușor o mistrie umedă, ținută plat sau un burete înainte de a aplica produsul.
- Pisați cu un disc flexibil după priză, dar înainte de uscarea completă pentru a evita praful (această tehnică poate nuanța culoarea).
- Lucrați produsul uscat cu un polizor sau hârtie abrazivă după o posibilă umezire pentru a evita praful.
- În funcție de tehnica folosită, vopseaua poate fi ușor nuanțată, iar aspectul mai mult sau mai puțin marmorat.

Realizarea rosturilor:

Utilizați Kitul „Senipierres Rosturi” [Vezi eticheta].

Tencuială minerală de placare pentru pardoseli și pereți

Idei Deco:

Conferiți patină „pietrelor” dumneavoastră

Umeziți puțin „**Pigment**” cu puțină apă și rășină. Aplicați în strat subțire, înainte de uscarea „pietrelor”, cu pensula, spalterul sau manual și frecați ușor pentru a se încrusta.

Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră.

Este responsabilitatea clientului să verifice dacă acest document nu a fost anulat de o ediție ulterioară.